

Skötselråd.

Väggar och tak målade med

Flügger Flutex 2s Takfärg, Flügger Flutex 7 pro väggfärg,

Flügger Desko 20 väggfärg.

Egenskaperna för vattenburna färger uppnås efter några veckor i rumstemperatur 18–22°C. Undvik därför nedsmutsning och rengöring av ytorna till dess att färgen härdat klart. Färger med högre glans har en högre tvättbarhet än matta färger. Härdningstiden kan vara upp till 2–4 veckor efter målningen.

Normal rengöring

Rengör ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Använd aldrig sprit eller starka organiska lösningsmedel. Tvätta alltid nerifrån och uppåt. Skölj ordentligt med vatten och torka av ytan och ventilera ut den fuktiga luften. Obs! Använd inte för varmt vatten.

Fläckborttagning

Fluren 32 allrent kan ta bort fläckar som inte försvunnit med syntetiskt tvättmedel. Mögeltvätt kan bleka bort vissa fläckar (används varsamt). Matättika kan användas för att avlägsna rostfläckar. Svarta missfärgningar som uppstått genom att man gnidit metall mot ytan kan oftast avlägsnas med ett vanligt radergummi.

ERA Måleri AB

E-mail: info@eramaleri.se Tel: 0735003574