

Skötsel av träbalkongerna

Föreningens ansvar sträcker sig till utsidan av balkongen. Insidan av balkongfronten inklusive golv och överliggare är den enskilde medlemmens ansvar att sköta.

Obehandlat trä måste oljas in regelbundet annars blir det på sikt grått och det bildas sprickor. 1 gång per år är en lämplig periodicitet att olja in överliggarna på balkongen.

Använd en träolja för utomhusbruk av god kvalitet, en färghandlare kan hjälpa dig om du är osäker på vad du skall välja. OBS! Använder du träolja *med linolja* bör du följa säkerhetsanvisningarna då det finns risk att trasor eller hushållspapper som använts för att torka bort överflödiga träolja självantänds. Trä som blivit grått på grund av utebliven behandling kan eventuellt slipas av lite först med slippapper för att få bort stickor och runda av de värsta ojämnheter. Är balkonggolvet obehandlat kan man olja in det på samma sätt.

Balkongfronten är ursprungligen målad med en oljetäcklasyr som har färgkoden NCS-S2502Y.

Observera att ingen tillbyggnad eller ombyggnad av balkongen som inverkar på fasadens utseende är tillåten utan ett godkännande av styrelsen.