



Det här är en takfärg särskilt utvecklad för användning i utrymmen med mycket släpljus för att minska risken för reflexer i underlaget och därigenom ge ett mycket jämt slutresultat. Den går att använda både på nya och tidigare målade ytor som t.ex. gipsskivor, puts och betong. Färgen är ergonomiskt utformad för yrkesmålaren och har mycket goda egenskaper vid både sprutmålning och rullning.

#### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfiber-material.

OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR grundmålar du med Milltex Allgrund.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. (Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation för stoftiga ytor.) Grunda sedan med Milltex Allgrund.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Spärra Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.

YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex. nikotin, vatten och brandskador grundas först med Isolera RF.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller Handspackel beroende på skadans omfattning.

#### MÅLA

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprut-

#### TEKNISK INFORMATION

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| ANVÄNDNING                | Taktytor med släpljus                                      |
| BINDEMEDEL                | Sampolymer                                                 |
| SPRUTMUNSTYCKE            | 0,017 - 0,021                                              |
| SPÅDES MED                | Vatten                                                     |
| VERKTYG                   | Pensel, roller eller spruta                                |
| VERKTYG RENGÖRES MED      | Vatten eller Penseltvätt                                   |
| GLANS                     | Helmatt 2 glansenheter                                     |
| 1 LITER RÄCKER TILL       | 6-8m²                                                      |
| MÅLNINGSTEMPERATUR        | Lägst +5°C                                                 |
| TORKTID VID +23°C OCH 50% | Klibbfri 0,5 tim.                                          |
| RELATIV LUFTFUKTIGHET     | Övermålningsbar 3 tim.                                     |
| VOC                       | Gränsvärde (Kat A/a 30 g/l (2010)<br>Produkts VOC:<30 g/l. |
| AMAHUS LCS2               | 6                                                          |
| MÅLNINGSMATERIAL:         |                                                            |

#### FÖRVARAS FROSTFRITT

utrustning som är avsedd för den här sortens färg.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

#### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande rester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.



2016-02-24

För aktuell  
uppdatering:  
[www.alcro.se](http://www.alcro.se)

